

B.

Especificação Técnica

Classic Mystique PUR


Cores



001 - Silver Mist - LRV-62




002 - Satinwood - LRV-55




003 - Quartz - LRV-50




006 - Smokestone - LRV-28




010 - Nocturne - LRV-13




005 - Ladoga - LRV-46




008 - Cloudburst - LRV-32



009 - Mountain Lake - LRV-28



004 - Asparagus - LRV-37




011 - Sunblaze - LRV-14



012 - Pale Slate - LRV-47



013 - Lemon Zest - LRV-58



014 - Spring Meadow - LRV-22



021 - Nut Husk - LRV-38



022 - Sorrel Bay - LRV-36



018 - Silent Dove - LRV-66
Sob encomenda




020 - Soft Almond - LRV-64
Sob encomenda




017 - Shoreline - LRV-55
Sob encomenda




024 - Cloud Stone - LRV-25
Sob encomenda




015 - Smoked Truffle - LRV-12
Sob encomenda



025 - Rich Chocolate - LRV-10
Sob encomenda



023 - Atlantic Surf - LRV-58
Sob encomenda



016 - Delta Blue - LRV-11
Sob encomenda



019 - Steel Parade - LRV-36
Sob encomenda

Propriedades - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	Homogêneo
Classificação de uso - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	23 - Residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581)	Tipo I
Espessura total	2 mm
Tratamento de superfície	PUR
Dimensões	2 m x 20 m (40 m ²)
Peso total	3250 g/m ²
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	> 6
Resistência ao escorregamento - AS/NZS 4586 / EN 13893	R 9 - Classe DS
Resistência a produtos químicos - ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Classe 0 - sem alteração
Resistência bacteriana - ISO 846 Part C	Não favorece o crescimento
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,40%
Identação residual - ASTM F970 / ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.1 mm
Absorção do som ao impacto - ISO 1040-3	2 dB
Propensão elétrica estática - EN 1815	≤ 2kv (antiestático)
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Emissão de COV	Floorscore / Indoor Air Comfort GOLD
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto Importado da Inglaterra	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001



Floorscore



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações



Avaliação e certificação de desempenho ambiental



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Fornecimento responsável



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Rotulagem ambiental EN 15804 e ISO 14025



Recofloor - reciclado e recicláveis



Revestimento ambientalmente preferível



Conferência necessária



Tratamento de superfície PUR

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil