

B.


Especificação Técnica

OHmega EC

Cores



202 - Warm Haze - LRV-65.4



203 - Tempest - LRV-33.1




204 - Frosty Glen - LRV-65.3



201 - Thunderstorm - LRV-46.3

Sob encomenda



205 - Morning Dew - LRV-52.5

Sob encomenda

Tabela técnica

Classificação de uso - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581)	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2 mm
Peso total - kg	3060 g/m ²
Formato - EN ISO 24342	2 m x 20 m= 40m ²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R9 - DS
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	< 2 kV
Comportamento elétrico	EN 1081 R1/R2 104 – 1X106 ohms (até 100 Volts) ESD S 7.1 ≤ 109 ohms BS EN/IEC 61340-4-1 ≤ 109 ohms BS EN/IEC 61340-4-5 < 100 v
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Floor Score	Baixo nível de emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto Importado da Inglaterra	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Empresa certificada ISO 9001



Empresa certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Propensão eletrostática



Resistividade elétrica



Avaliação e certificação
de desempenho
ambiental.



Rotulagem ambiental
EN 15804 e ISO 14025



Conferência necessária



Tratamento de
superfície PUR

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil