

B.

Especificação Técnica

Polysafe Ultima

Cores



101 - Aurora Gray - LRV-15



102 - Pearl Granite - LRV-19



103 - Mortar - LRV-23

Tabela técnica

Espessura total	2,5 mm
Aplicação (EN 1307)	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Dimensões	2 m x 20 m = 40 m ²
RRL - Pendulum test	≥ 40 µe
Resistência ao escorregamento	R11 (DIN 51130)
Identação residual	0,1 mm
Solidez à luz	≤ 6 (ISO 105-B02)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 - sem alteração (ASTM F925-2)
Resistência bacteriana	Não favorece o crescimento (ISO 846)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	≤ 2,0 kV
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor

Empresa certificada



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial muito pesado



Classificação de uso
industrial pesado



Floorscore



Identação residual



Propensão eletrostática



Indicado para áreas
molhadas



Avaliação e certificação
de desempenho
ambiental.



Revestimento
ambientalmente
preferível



Selo de garantia de uso
de 10 anos para uso
comercial



Selo de garantia de uso
de 15 anos para área
residencial



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil