

B.

Especificação Técnica

Presto

Cores



101 - Soul



102 - Gypsy



103 - Fusion



104 - Blues



105 - Lounge

Tabela técnica

| | |
|---|--|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Heterogêneo |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | 23 - Residencial pesado /31 - Comercial moderado |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428) | 2 mm |
| Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) | 0,3 mm |
| Peso total - kg/caixa | 15,39 kg/caixa |
| Formato - EN ISO 24342 | 121,92 cm x 17,78 cm |
| Embalagem - peças/caixa | 20 réguas |
| Embalagem - m ² | 4,34 m ² |
| Peso - m ² | 3,54 kg |
| Anti-derrapante - (EN 13893) | μ 0,56 |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) | 0.05 mm |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02 | \geq 6 |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2 | Classe 0 - sem alteração |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501) | Bfl-s1 |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | classe 1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) | \geq 0,8 w/cm ² |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662 | DM \leq 450 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : | II-A |
| Comportamento elétrico - EN 1815 | 0.1kV |
| Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) | 0.05 % |
| Asbesto (amianto) | Livre |
| Baixa emissão de COV | Greengard Gold /Floorscore |
| Ftalatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863 | Livre |
| Produto Importado da China | Fabricante certificado ISO 9001 e 14001 |
| Garantias | 7 anos para uso Comercial e 15 anos para uso Residencial |
| Armazenamento | Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano |



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 7 anos para área
comercial



Selo de garantia de uso
de 15 anos para área
residencial



Tratamento de
superfície PU



Floorscore



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial moderado



Produto livre de ftalatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil