

Castilla

Cores



202 - Bruges



204 - Nut



206 - Oviedo



207 - Victoria



208 - Malbec



209 - Maple

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	22 - Residencial
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,2 mm
Peso total - kg/caixa	16,3 kg/caixa
Formato - EN ISO 24342	121,92 cm x 17,78 cm
Embalagem - peças/caixa	22 réguas
Embalagem - m ²	4,77 m ²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	0.02mm / ≤ 0.1 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 0,8 w/cm ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	0.5kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	≤ 0.25%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Floor Score	Floorscore
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	5 anos de garantia

Produto importado da Coreia do Sul

Fabricante certificado ISO 9001 e 14001



FloorScore



Classificação de uso residencial geral



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Selo de garantia de uso de 5 anos para área residencial



Tratamento de superfície PU



Produto livre de ftalatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil