

B.

Especificação Técnica

Rocky

Cores



302 - Vinci



303 - Dalí



306 - Gogh



308 - Portinari



310 - Goya



311 - Sanzio



312 - Munch



313 - Monet



314 - Kahlo

Tabela técnica

| | |
|---|--|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Heterogêneo |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | 23 - Residencial pesado/ 33 - Comercial pesado |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428) | 3 mm |
| Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) | 0,55 mm |
| Peso total - kg/caixa | 17,5 kg |
| Formato - EN ISO 24342 | 121,92 cm x 17,78 cm |
| Embalagem - peças/caixa | 15 |
| Embalagem - m ² | 3,25 m ² |
| Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893) | R10 |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) | ≤ 0,1mm |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2 | Classe 0 - sem alteração |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501) | Bfl-s1 |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | Classe 1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) | ≥ 8 kw/m ² |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662 | DM ≤ 450 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : | Classe II-A |
| Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301 | 0.03 (m ² ·K /W) |
| Absorção do som ao impacto | 6 dB |
| Comportamento elétrico - EN 1815 | 0.5kV |
| Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) | ≤ 0.25% |
| Asbesto (amianto) | Livre |
| Emissão de COV - Floor Score | Baixo nível de emissão |

| | |
|--|---|
| Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863 | Livre |
| Período de garantia | Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos |
| Produto importado da Coreia do Sul | Fabricante certificado ISO 9001 & 14001 |



Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Produto livre de ftalatos



Tratamento de superfície PU



16321485

QUANTIDADE

LOTE COD NOME DO PRODUTO

Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil